

国産石のベスト10



墓石は、見た目だけではなく、「性質」の違いをご覧ください。石に関する御相談はお気軽に！
谷石材店 0771-22-5024

【硬度】

石材に一定の圧力をかけ、形状が崩壊する力を数値化したものです。この数字が大きいほど硬度があるということになりますが、必ずしも低い数字の石材が柔らかいということではありません。なぜなら、石は上真上からの圧力ではなく、石のカドなどをぶつけてしまうと、すぐに欠けてしまう素材だからです。
※1[kg重]=9.8[N]ですので、10[kg/cm²] = 0.98[N/mm²] です

1位	(宮城県)		だてかんむりいし 伊達冠石	安山岩	343	↑安山岩は、硬質日本一なのですが、色が経年変化し、鉄褐色をおびてきます。
2位	(佐賀県)		てんざん 天山石	花崗岩	198.1	↑吸水率部門でも、国産第4位なので、非常に良い石です。
3位	(神奈川県)		相州 本小松石	安山岩	195.68	↑関東方面では黒色の墓石が人気ですが、関西では薄いグレーの石が選ばれることが多いです。
4位	(福島県)		たきね 滝根みかげ	花崗岩	193.73	↑目が粗いので好みは分れますが、耐水性も高く硬質も良質の石です。
5位	(福島県)		きざんいし 紀山石	花崗岩	189	↑関西でも実績のある石。大島石によく似て、上品な雰囲気を持つ
6位	(茨城県)		稲田石	花崗岩	167.48	
7位	(愛知県)		あすけ 足助みかげ (荒目)	花崗岩	163.18	
8位	(山梨県)		山崎石	安山岩	163.18	↑安山岩は、硬質は良いのですが、色が経年変化し、鉄褐色をおびてきます。
9位	(茨城県)		やさともみかげ	花崗岩	161.32	
10位	(岐阜県)		ひるかわ 蛭川みかげ石 サビ石	花崗岩	155.72	↑主に灯籠・記念碑・建築材に使用します

圧縮強度 単位 N/mm²